Un Lok 2000

Composé lubrifiant et anti-grippant de qualité alimentaire

Protège le métal jusqu'à 1 260*C

- Homologué NSF H1 (utilisation compatible avec les surfaces en contact avec les aliments)
- Réduit les frottements et l'usure (test de soudure 4 billes : 500kg)
- Réduit les casses mécaniques
- Renforce le serrage des joints
- Résiste au délavage

PROBLEME	SOLUTION
Les exigences du domaine alimentaire	UN LOK 2000 est homologué NSF H1 et peut donc être utilisé dans et autour des zones de préparation alimentaire
Les fortes charges	UN LOK 2000 reste en place même sous des pressions extrêmes et affiche une performance de 500 kg au test de résistance à la charge de soudure 4 billes
Certains lubrifiants contiennent des particules métalliques potentiellement dangereuses	UN LOK 2000 ne contient pas de particules métalliques. Il réduit le risque de corrosion et n'est pas dangereux à utiliser
Les lubrifiants qui tachent	UN LOK 2000 est une graisse blanche qui ne tache pas
Les mauvais serrages et les déblocages difficiles	UN LOK 2000 permet un serrage parfait et un déblocage facile des filetages. Il protège également les joints contre l'assèchement, les fuites et le retrait

Un Lok 2000

Composé lubrifiant et anti-grippant de qualité alimentaire

Lubricants

Composé lubrifiant

APPLICATIONS :

- Industrie agroalimentaire
- Secteur automobile
- Secteur industriel
- Construction
- Flotte de véhicules Diesel
- Agriculture
- Industrie maritime
- Industrie chimique

DONNEES TECHNIQUES	
Couleur	blanche
Epaisseur du film	12 microns et plus
Densité à 25 C	0.95
Pénétration de la graisse non-travaillée	330-360
Pénétration de la graisse travaillée (60 cycles à 25℃)	3 30-360
Différence de pénétration après 100 000 cycles/max	3%
Grade NLGI	0/1
Empreinte d'usure 4 billes/mm	0.55
Charge à la soudure 4 billes/kg	500
Solubilité dans l'eau	nulle
Test de rouille	niveau 1
Test corrosion cuivre 24 heures à 100℃	1b

Consulter le mode d'emploi complet et les recommandations sur l'étiquette du produit avant son utilisation

NCH lubricants